

Innovative, Global Viewing.

Chain Yarn Trade (Hangzhou) Co., Ltd.

产品目录 (Catalogue)

连络方式:

台中总公司

电话: 886-4-23111313

传真: 886-4-23119393

407 台中市台中港路二段 60-8 号 11 楼之一

斗六厂

电话: 886-5-5576889

传真: 886-5-5576999

640 雲林县斗六工业区斗工十路 156 号

竹山厂

电话: 886-49-2643809

传真: 886-49-2655309

557 南投县竹山工业区延平三路 20 号

杭州分公司

电话: 86-571-22820168

传真: 86-571-22820167

杭州市萧山区市心中路 819 号绿都世贸广场写字楼 906 室

产品目录

(Catalogue)

一、产品项目:

1. 锦纶切片:

本公司所生产之锦纶切片具有以下之特色:

- (a)富含特殊改质剂, 押出稳定, 极适合高速纺丝。
- (b)单体含量低, 可延长纺口清洗周期。
- (c)利用乾隆粒所生产之丝, 具抗紫外线及耐黄变功能。
- (d)易于染色且染色坚牢度佳, 节省染料成本。
- (e)染料在残液中含量降低, 符合环保诉求。
- (f)产品质量有极高稳定性, 客户可长期使用固定之纺纱批号。
- (g)用于工程塑料具有以下特性: 具特殊添加剂, 于射出后表面平滑光亮; 热安定性高, 射出过程之压力变动小; 成形后离模容易。
- (h)用于 BOPA 具有以下特性: 黏度低即可提供现有市场规格之成型与强度; 热缩小, 尺寸安定性高; 切片清洁度高, 减少破膜; 节省操作费用。

2. 锦纶六、六六长丝:

长丝包括全延伸丝(FDY)、半延伸丝(POY)、高速延伸丝(HOY)三大类。

- (a)可依客户不同需求, 细分生产以下高附加价值丝种:
免浆纱、三角亮光纱、无光纱、八角纱、高条数纱、十字型纱和中空纱等。
- (b)适用范围: 衣料用布、工业用布、皮包布、伞布、织带、衣服内里、泳衣、内衣、帐篷。
- (c)长丝细度从 20 丹尼至 800 丹尼; 单丝细度从 0.4 至 20 丹尼。

3. 锦纶六、六六空气变形丝:

本公司使用最现代、最先进和自动化的空气加工机, 生产出之仿棉丝具有:

- (a)稳定的出丝解丝张力。
- (b)均匀的毛圈仿棉效果。
- (c)精准的定长性。
- (d)极佳的染色性。

4. 锦纶六、六六特殊纤维:

- (a)极细丹尼丝
- (b)锦纶十字形丝
- (c)锦纶中空形丝
- (d)锦纶 C 形丝
- (e)锦纶四角形丝
- (f)锦纶多角形丝
- (g)锦纶骨形丝纱
- (h)锦纶远红外线丝
- (i)锦纶银系抗菌纤维

二、产品规格:

1. 锦纶切片(Nylon-6 Chips' Specifications):

规格 Specification	黏度 Viscosity	水份 H ₂ O%	灰份 TiO ₂ %	萃取物 Extractable	氨基 -NH ₂	粒径 Chip Size	用途 Application	
半光 NS4A-SD	2.450± 0.03	≤0.07	0.29± 0.02	≤0.6%	42±3	2.5 ^Φ x2.5 ^L	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	工程塑料 Engineering Plastics
全消光 NF4B-FD	2.470± 0.03	≤0.07	1.60± 0.1	≤0.6%	40±3	2.5 ^Φ x2.5 ^L	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	
亮光 NB5B-BR	2.500± 0.03	≤0.07	0	≤0.6%	40±3	2.5 ^Φ x2.5 ^L	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	工程塑料 Engineering Plastics
亮光 NB8B-BR	2.850± 0.03	≤0.07	0	≤0.6%	38±3	2.5 ^Φ x2.5 ^L	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	工程塑料 Engineering Plastics & BOPA
母粒 NF5C12	2.000± 0.05	≤0.1	20± 0.5	≤2.0%	38±3	2.0 ^Φ x2.0 ^L	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	消光添加
母粒 NF5C13	1.950± 0.05	≤0.1	30± 0.5	≤2.0%	38±3	2.0 ^Φ x2.0 ^L	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	消光添加
竹炭母粒 BL413B1	2.35± 0.05	≤0.1	-	≤0.1	-	-	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	竹炭丝
凉爽母粒 EF312C1	2.35± 0.05	≤0.1	-	≤0.1	-	-	纺丝 Spinning -FDY -HOY -POY	凉爽粉

规格 Specification	冲击强度 Izod Impact Strength ,Notched	拉伸强度 TensileStrength, Yield	伸率 Tensile Elongation,Break	弯曲强 度 Flexural Strength	弯曲模 数 Flexural Modulus	硬度 Rockwell Hardness	用途 Application
耐寒增韧粒 ES412I1	80	380	130	690	25800	101	工程塑料 Engineering Plastics
锦纶 6 玻纤 强化级 EB516G1	12	1400	9	1700	56600	120	工程塑料 Engineering Plastics

2. 锦纶长丝(Nylon-6 FDY Specifications):

丹尼 Denier	条数 Filament	光度 Luster	色纱 Color Yarn	强度 gm/d	伸 率 E%	热水 收缩 BWS %	油份 OPU%	用 途 Application			
								平织	针 织	纱线加工	包纱
								Weaving	Knitting	Texturing	Covering
20	6~18	SD.FD. △BR		5.8	48	8.0	1.0	◎	◎		◎
30	10~24	SD.FD. △BR		5.8	48	8.0	1.0	◎	◎		◎
40	10~72	SD.FD. △BR		5.7	48	8.0	1.0	◎	◎		◎
50	12~96	SD.FD. △BR	◎	5.7	48	8.0	1.1	◎	◎		◎
70	24~144	SD.FD. △BR	◎	5.4	47	8.0	1.1	◎	◎	◎	◎
100	24~48	SD.△ BR	◎	6.0	43	9.0	1.1	◎	◎		
140	24~96	SD.△ BR	◎	5.8	45	9.0	1.1	◎	◎	◎	
170	24~36	SD	◎	5.8	43	9.0	1.0	◎	◎	◎	
200	24~144	SD.△ BR	◎	5.6	44	9.0	1.1	◎	◎	◎	
210	24	BR		7.0 ↑	29	10.0	1.2	◎	◎		
280	14	BR		7.0 ↑	32	10.0	1.2		◎	◎	
280	36~48	SD.BR		4.8	41	10.0	1.0	◎			
360	48~72	SD.BR	◎	5.5	45	9.0	1.1	◎	◎		
390	48~72	SD.BR	◎	4.3	68	9.0	1.0	◎	◎		
400	48~72	SD.BR	◎	5.6	45	9.0	1.0	◎	◎		

420	48	BR		7.5 ↑	28	10.0	1.1	◎	◎	◎	
500	72	SD		5.0	51	9.0	1.0	◎			
600	96	SD.BR		5.0	49	9.0	1.0	◎			
800	96~108	SD.BR		4.3	35	9.0	1.2	◎			

※以上数据仅供参考，本公司得依生产需要自行调整其中任一物性※

3. 锦纶六六长丝(Nylon-66 FDY Specifications):

丹尼 Denier	条数 Filament	光度 Luster	色纱 Color Yarn	强度 gm/d	伸率 E%	热水收缩 BWS%	油份 OPU%	用 途 Application			
								平纤 Weaving	针纤 Knitting	纱线加工 Texturing	包纱 Covering
30	24,34	FD		5.4	52	9.5	1.2	◎	◎		◎
40	34	FD		5.9	43	9.5	1.1	◎	◎		◎
70	34,68	FD		5.8	47	9.5	1.1	◎	◎		◎
90	68	FD		4.5	71	8.5	0.6	◎	◎		◎

4. 锦纶六空气变形丝(Nylon-6 Air Textured Yarns' Specifications):

丹尼 Denier	条数 Filament	光度 Luster	强度 gm/d	伸率 E%	热水 收缩 BWS%	油份 OPU %	用 途 Application	
							经 丝 Warp	纬 丝 Weft
70	36~48	SD.FD	2.8	27	10.0	2.0		◎
90	68~96	SD.FD	3.0	28	10.0	1.8	◎	◎
120	96	SD.FD	3.1	33	10.0	1.8	◎	◎
160	72~144	SD.FD	3.1	34	10.0	1.8	◎	◎
250	120~216	SD.FD	3.3	36	10.0	1.8		◎
320	96~288	SD.FD	3.2	35	10.0	1.8		◎
500	48~288	SD.FD.BR	3.4	33	10.0	1.8	◎	◎
1000	96~576	SD.FD.BR	4.0	35	10.0	1.8	◎	◎
1600	144~216	SD.FD.BR	4.5	36	10.0	1.8	◎	◎

※以上数据仅供参考，本公司得依生产需要自行调整其中任一物性※

5. 锦纶六六空气变形丝(Nylon-66 Air Textured Yarns' Specifications):


丹尼 Denier	条数 Filament	光度 Luster	强度 gm/d	伸率 E%	热水收缩 BWS%	油份 OPU%	用途 Application	
							经 丝 Warp	纬 丝 Weft
90	68	FD	3.2	34	9.5	1.8	◎	◎
160	136	FD	3.2	34	9.5	1.8	◎	◎

※以上数据仅供参考，本公司得依生产需要自行调整其中任一物性※

6. 特殊纤维(Nylon-6 Specialty Yarns):

(一). 异形断面纱

1.长丝



锦纶中空形纱




锦纶十字形纱



锦纶四角形纱



锦纶多角形纱



锦纶 C 形纱



锦纶骨形纱

2.空气变形丝:

上述异形断面纱，经由空气加工制成仿棉纱。

(二). 功能性纤维

尼龙-6 长丝&ATY:

展颂公司生产多种功能性纤维: (1)超细丝. (2)抗菌.(3)抗紫外线.(4)远红外线纤维.(5)阻燃纤维

[请按这里.功能性纤维.参阅详细说明。](#)

(三). 色纱

颜色有黑色、蓝色、红色、黄色、灰色、银灰、超白等纱种，并可依客户需求指定颜色生产。

三、产品用途:

1. 纺织用: 男、女装衣料、裤料, 衬衫、登山服、运动服、夹克、外套、风衣、内衣、泳衣,……等等。
2. 家饰用: 如: 枕头、抱枕、窗帘、窗纱、桌巾、椅套、沙发、被单、床单、浴帘,……等等。
3. 产业用: 如: 背包、旅行箱、运动鞋、皮箱、皮包、手提袋、帽子、渔网、钓鱼线、钓鱼杆零配件、缝纫线、黏扣带、轮胎、轴承、推车车轮、电动手工具、洒水器、尼龙管、尼龙板、包装薄膜,……等等。